


+79221293792

8-343-3823563

samchemi-ekb@mail.ru

Полифибра

(Polyfibra)



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ФИБРА ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, БЕТОНА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

ОПИСАНИЕ

Полифибра - 100% полипропиленовая фибра. Волокна используются в качестве добавки для бетона и строительных растворов, а также используется для заводского производства бетонных элементов. При равномерном распределении фибры по объему смеси, она обеспечивает пространственное армирование элемента, что в свою очередь улучшает его механические свойства, а также увеличивает срок службы конструкции и позволяет контролировать возникновение усадочных трещин.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Штукатурные и ремонтные растворы.
- Сборный бетон, самовыравнивающие растворы, растворы подаваемые бетононасосом.
- Контролирует появление усадочных трещин в бетоне.
- Приготовления растворов для торкретирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает появление и распространение усадочных трещин.
- Повышает прочностные показатели бетонов и растворов: на изгиб, на сжатие и удар.
- Хорошо сочетается с другими добавками серии Бетон Пласт.
- Устойчив к щелочному воздействию бетона.
- Не снижает удобоукладываемость бетонов и растворов.
- Не абсорбирует воду.
- Заменяет вспомогательную арматуру, которую рекомендуют применять для уменьшения растрескивания бетонной поверхности.
- Частично снижает проницаемость бетона.
- Не токсичен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химическая формула	полипропилен
Тип	моноволокно
Длина волокна	6,12,18 мм
Диаметр волокна	15-20-35 мкм
Поверхность	Обработана специальным составом, способствующим рассеиванию и сцеплению с цементным раствором
Удельный вес (г/см ³)	0,91
Температура плавления (°C)	160-170 C ⁰
Прочность на разрыв (МПа)	320 - 400
Модуль Юнга (МПа)	3500-3900 МПа
Абсорбция воды	Не абсорбирует
Стойкость к воздействию кислот	Высокая
Стойкость к воздействию щелочей	Высокая
Стойкость к воздействию солей	Высокая

Теплопроводность	Низкая
Электропроводность	Низкая

РАСХОД

600-900 г/м³ бетона

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Храните материал в сухих условиях в оригинальной упаковке. Срок хранения неограничен.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.



+79221293792

8-343-3823563

samchemi-ekb@mail.ru

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.